


作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5
株式会社 アイコットリコー

フォーチュンハンマー FH-300/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 BI 類(磁器質)
品名 : フォーチュンハンマー
品番 : FH-300/
製作寸法 : タイル:294 X 294 X 10mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位 (mm)

| 試験項目 | | 試料数 | 試験結果 | | | | JIS許容値 | 社内許容値 | |
|------|-----|-----|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 範囲 | | | |
| タイル | 寸法 | 長さ | 10 | 293.96 | 294.20 | 293.60 | 0.60 | ±2.4 | ±1.0 |
| | | 幅 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 厚さ | 10 | 10.02 | 10.27 | 9.80 | 0.47 | ±1.2 | ±0.5 |
| | ばち | 長さ | 10 | 0.23 | 0.44 | 0.05 | 0.39 | 2.0以下 | 1.4以下 |
| | | 幅 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 反り | 面反り | 10 | 0.60 | 0.85 | 0.35 | 0.50 | ±1.5 | ±0.8 |
| | | ねじれ | 10 | 0.19 | 0.90 | 0.05 | 0.85 | 1.2以下 | 0.8以下 |
| | | 辺反り | 10 | 0.40 | 0.51 | 0.29 | 0.22 | ±1.5 | ±0.8 |
| | | 側反り | 10 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | ±1.6 | ±0.8 |
| | 直角性 | | 10 | 0.38 | 0.45 | 0.32 | 0.13 | 2.2以下 | 1.4以下 |

| 試験項目 | 試料数 | 試験結果 | | | | JIS許容値 | 社内許容値 |
|--------------|-----|---------|---------|---------|--------|------------|---------|
| | | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 範囲 | | |
| 吸水率 | 5 | 0.28 | 0.35 | 0.20 | 0.15 | 3.0%以下 | 3.0%以下 |
| 曲げ破壊荷重 | 5 | 1401.83 | 1,534.2 | 1,269.5 | 264.71 | 1080N以上 | 1080N以上 |
| 滑り抵抗値(C.S.R) | 5 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.03 | JIS A 1454 | 0.46以上 |

| 試験項目 | 試料数 | 試験結果 | 規格 |
|------|-----|-----------|--------------------|
| 耐凍害性 | 5 | 合格 | 素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと |
| 耐薬品性 | 5 | 変化が認められない | 意匠の変化の有無 |

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。

吸水率は真空法による測定。

C.S.R値は携帯型すべり試験機(ONO・PPSM)による測定。