


作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5
株式会社 アイコット

ライトクオーツ RQ-600 / の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 施釉 BI 類(磁器質)
品名 : ライトクオーツ
品番 : RQ-600 /
製作寸法 : タイル:595 X 595 X 9.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位 (mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タイル	寸法	長さ	10	595.13	595.28	594.99	0.29	±2.8	±2.0
		幅	10	---	---	---	---	---	---
		厚さ	10	9.30	9.52	9.17	0.35	±1.2	±0.8
	ばち	長さ	10	0.18	0.24	0.11	0.13	2.4以下	2.0以下
		幅	10	---	---	---	---	---	---
	反り	面反り	10	0.25	0.38	0.15	0.23	±1.8	±1.0
		ねじれ	10	0.08	0.22	0.01	0.21	1.4以下	1.0以下
		辺反り	10	0.24	0.32	0.14	0.18	±1.8	±1.0
		側反り	10	0.11	0.19	0.07	0.12	±2.0	±1.5
	直角性		10	0.55	0.77	0.24	0.53	2.4以下	2.0以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.22	0.23	0.21	0.02	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1,952.8	1,985.6	1,925.6	60.00	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.54	0.57	0.50	0.07	JIS A 1454	#0.5以上(0.46)

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】


耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。

吸水率は真空法による測定。

#滑り抵抗値カッコ内は一般住宅向けの値。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5
株式会社 アイコット

ライトクオーツ RQ-630 / の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 施釉 BI 類(磁器質)
品名 : ライトクオーツ
品番 : RQ-630 /
製作寸法 : タイル:595 X 295 X 9.0mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タイル	寸法	長さ	10	595.09	595.18	594.98	0.20	±2.8	±2.0
		幅	10	295.02	295.11	294.95	0.16	±2.4	±1.5
		厚さ	10	9.10	9.26	9.00	0.26	±1.2	±0.8
	ばち	長さ	10	0.06	0.11	0.00	0.11	2.4以下	2.0以下
		幅	10	0.03	0.10	0.00	0.10	2.0以下	1.5以下
	反り	面反り	10	0.32	0.54	0.08	0.46	±1.8	±1.0
		ねじれ	10	0.05	0.11	0.00	0.11	1.4以下	1.0以下
		辺反り	10	0.15	0.32	0.03	0.29	±1.8	±1.0
		側反り	10	0.12	0.15	0.05	0.10	±2.0	±1.5
	直角性		10	0.21	0.44	0.06	0.38	2.4以下	2.0以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.27	0.29	0.24	0.05	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1,950.1	2,030.0	1,787.6	242.40	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.54	0.57	0.50	0.07	JIS A 1454	#0.5以上(0.46)

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。

吸水率は真空法による測定。

#滑り抵抗値カッコ内は一般住宅向けの値。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5
株式会社 アイコット

ライトクオーツ 内床 RQ-630U / の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 施釉 BI 類(磁器質)
品名 : ライトクオーツ 内床
品番 : RQ-630U /
製作寸法 : タイル:595 X 295 X 9.0mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位 (mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タイル	寸法	長さ	10	595.27	595.37	595.21	0.16	±2.8	±2.0
		幅	10	295.13	295.29	295.02	0.27	±2.4	±1.5
		厚さ	10	9.07	9.21	8.88	0.33	±1.2	±0.8
	ばち	長さ	10	0.04	0.07	0.01	0.06	2.4以下	2.0以下
		幅	10	0.05	0.14	0.00	0.14	2.0以下	1.5以下
	反り	面反り	10	0.21	0.38	0.01	0.37	±1.8	±1.0
		ねじれ	10	0.08	0.15	0.01	0.14	1.4以下	1.0以下
		辺反り	10	0.25	0.35	0.05	0.30	±1.8	±1.0
		側反り	10	0.13	0.15	0.10	0.05	±2.0	±1.5
	直角性		10	0.12	0.30	0.02	0.28	2.4以下	2.0以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.24	0.26	0.22	0.04	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1,566.9	1,583.6	1,544.7	38.90	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	—	—	—	—	JIS A 1454	#0.5以上(0.46)

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。

吸水率は真空法による測定。

#滑り抵抗値カッコ内は一般住宅向けの値。