


作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5
株式会社 アイコットリコー

ストリームストーン SM-600 / の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 施釉 BI 類(磁器質)
 品名 : ストリームストーン
 品番 : SM-600 /
 製作寸法 : タイル:595 X 595 X 9.5mm
 ロットNo. :
 適用規格 : JIS A 5209-2020

単位 (mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タイル	寸法	長さ	10	595.02	595.11	594.84	0.27	±2.8	±2.0
		幅	10	---	---	---	---	---	---
		厚さ	10	9.24	9.52	9.05	0.47	±1.2	±0.8
	ばち	長さ	10	0.16	0.25	0.07	0.18	2.4以下	2.0以下
		幅	10	---	---	---	---	---	---
	反り	面反り	10	0.23	0.35	0.08	0.27	±1.8	±1.0
		ねじれ	10	0.07	0.24	0.00	0.24	1.4以下	1.0以下
		辺反り	10	0.24	0.36	0.15	0.21	±1.8	±1.0
		側反り	10	0.23	0.90	0.12	0.78	±2.0	±1.5
	直角性		10	0.20	0.37	0.08	0.29	2.4以下	2.0以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.15	0.16	0.13	0.03	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	2,005.1	2,050.1	1,919.1	131.00	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.53	0.54	0.52	0.02	JIS A 1454	#0.5以上(0.46)

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】


耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。

吸水率は真空法による測定。

#滑り抵抗値カッコ内は一般住宅向けの値。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5
株式会社 アイコットリコー

ストリームストーン SM-630 / の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 施釉 BI 類(磁器質)
品名 : ストリームストーン
品番 : SM-630 /
製作寸法 : タイル:595 X 295 X 9.0mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値		
		平均値	最大値	最小値	範囲				
タイル	寸法	長さ	10	595.16	595.19	595.11	0.08	±2.8	±2.0
		幅	10	294.83	295.07	294.92	0.15	±2.4	±1.5
		厚さ	10	8.99	9.08	8.81	0.27	±1.2	±0.8
	ばち	長さ	10	0.03	0.06	0.00	0.06	2.4以下	2.0以下
		幅	10	0.06	0.14	0.01	0.13	2.0以下	1.5以下
	反り	面反り	10	0.23	0.39	0.08	0.31	±1.8	±1.0
		ねじれ	10	0.06	0.11	0.02	0.09	1.4以下	1.0以下
		辺反り	10	0.12	0.19	0.06	0.13	±1.8	±1.0
		側反り	10	0.14	0.19	0.06	0.13	±2.0	±1.5
	直角性	10	0.12	0.36	0.02	0.34	2.4以下	2.0以下	

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.11	0.13	0.09	0.04	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	2,084.8	2,125.3	2,037.5	87.80	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.53	0.54	0.52	0.02	JIS A 1454	#0.5以上(0.46)

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】


耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。

吸水率は真空法による測定。

#滑り抵抗値カッコ内は一般住宅向けの値。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5
株式会社 アイコット

ストリームストーン 内床 SM-630U / の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 施釉 BI 類(磁器質)
品名 : ストリームストーン 内床
品番 : SM-630U /
製作寸法 : タイル:595 X 295 X 9.0mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位 (mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タイル	寸法	長さ	10	595.17	595.30	595.09	0.21	±2.8	±2.0
		幅	10	295.07	295.17	294.99	0.18	±2.4	±1.5
		厚さ	10	8.98	9.15	8.81	0.34	±1.2	±0.8
	ばち	長さ	10	0.04	0.09	0.00	0.09	2.4以下	2.0以下
		幅	10	0.06	0.14	0.01	0.13	2.0以下	1.5以下
	反り	面反り	10	0.24	0.48	0.10	0.38	±1.8	±1.0
		ねじれ	10	0.11	0.22	0.05	0.17	1.4以下	1.0以下
		辺反り	10	0.14	0.22	0.05	0.17	±1.8	±1.0
		側反り	10	0.10	0.12	0.07	0.05	±2.0	±1.5
	直角性		10	0.10	0.25	0.02	0.23	2.4以下	2.0以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.12	0.13	0.10	0.03	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	2,107.8	2,213.5	2,068.9	144.60	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	—	—	—	—	JIS A 1454	#0.5以上(0.46)

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。

吸水率は真空法による測定。

#滑り抵抗値カッコ内は一般住宅向けの値。