


作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコットリコー

グラン舗石くサリダⅡ) FF18AS- の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 BI 類(磁器質)
品名 : グラン舗石くサリダⅡ)
品番 : FF18AS-
製作寸法 : タイル:600 X 600 X 18mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タイル	寸法	長さ	10	600.22	600.50	600.00	0.50	±2.8	±1.5
		幅	10	---	---	---	---	---	---
		厚さ	10	18.00	18.20	17.85	0.35	±1.2	±1.0
	ばち	長さ	10	0.42	0.50	0.00	0.50	2.4以下	1.5以下
		幅	10	---	---	---	---	---	---
	反り	面反り	10	1.07	1.20	1.00	0.20	±1.8	±1.5
		ねじれ	10	0.13	0.20	0.00	0.20	1.4以下	1.2以下
		辺反り	10	---	---	---	---	---	---
		側反り	10	0.35	0.45	0.30	0.15	±2.0	±1.0
	直角性		10	---	---	---	---	---	---

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.28	0.31	0.24	0.07	3.0%以下	3.0%以下
曲げ破壊荷重	5	6,124.9	6,258.5	6,002.4	256.05	1080N以上	4500N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.64	0.65	0.63	0.02	JIS A 1509	0.5以上


試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5
株式会社 アイコットリコー

グラン舗石くサリダⅡ) FJ18AS- の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 BI 類(磁器質)
品名 : グラン舗石くサリダⅡ)
品番 : FJ18AS-
製作寸法 : タイル:600 X 300 X 18mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タイル	寸法	長さ	10	600.25	600.50	600.00	0.50	±2.8	±1.5
		幅	10	300.28	300.50	300.00	0.50	±2.4	±1.0
		厚さ	10	17.96	18.15	17.85	0.30	±1.2	±1.0
	ばち	長さ	10	0.21	0.40	0.00	0.40	2.4以下	1.5以下
		幅	10	0.30	0.50	0.15	0.35	2.0以下	1.5以下
	反り	面反り	10	0.97	1.08	0.85	0.23	±1.8	±1.5
		ねじれ	10	0.17	0.35	0.07	0.28	1.4以下	1.2以下
		辺反り	10	--	--	--	--	--	--
		側反り	10	0.23	0.30	0.19	0.11	±2.0	±1.0
	直角性		10	--	--	--	--	--	--

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.18	0.25	0.10	0.15	3.0%以下	3.0%以下
曲げ破壊荷重	5	6,622.1	6,975.4	6,448.5	526.86	1080N以上	4500N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.64	0.65	0.63	0.02	JIS A 1509	0.5以上

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。