

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5
株式会社 アイコットリコー

グラン舗石<ティーダ> FF18AS- の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 施釉 BI 類(磁器質)
品名 : グラン舗石<ティーダ>
品番 : FF18AS-
製作寸法 : タイル:600 X 600 X 18mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タイル	寸法	長さ	10	600.34	600.60	600.00	0.60	±2.8	±1.0
		幅	10	---	---	---	---	---	---
		厚さ	10	17.93	18.00	17.80	0.20	±1.2	±0.7
	ばち	長さ	10	0.31	0.40	0.20	0.20	2.4以下	1.0以下
		幅	10	---	---	---	---	---	---
	反り	面反り	10	-0.75	-0.93	-0.60	-0.33	±1.8	+1.2~-1.0
		ねじれ	10	0.09	0.24	0.03	0.21	1.4以下	1.0以下
		辺反り	10	---	---	---	---	---	---
		側反り	10	0.22	0.25	0.20	0.05	±2.0	±0.8
	直角性		10	---	---	---	---	---	---

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.26	0.41	0.10	0.31	3.0%以下	2.0%以下
曲げ破壊荷重	5	8,160.7	8,260.8	8,056.1	204.75	1080N以上	4500N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.64	0.65	0.63	0.02	JIS A 1509	0.5以上


試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5
株式会社 アイコットリコー

グラン舗石<ティーダ> FJ18AS- の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 施釉 BI 類(磁器質)
品名 : グラン舗石<ティーダ>
品番 : FJ18AS-
製作寸法 : タイル:600 X 300 X 18mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タ イ ル	寸 法	長さ	10	600.13	600.21	600.02	0.19	±2.8	±1.0
		幅	10	299.92	300.00	299.81	0.19	±2.4	±1.0
		厚さ	10	17.90	18.03	17.78	0.25	±1.2	±0.7
	ば ち	長さ	10	0.08	0.16	0.02	0.14	2.4以下	1.0以下
		幅	10	0.12	0.30	0.03	0.27	2.0以下	1.0以下
	反 り	面反り	10	0.73	0.85	0.65	0.20	±1.8	+1.2~-1.0
		ねじれ	10	0.13	0.20	0.03	0.17	1.4以下	1.0以下
		辺反り	10	--	--	--	--	--	--
		側反り	10	0.21	0.24	0.18	0.06	±2.0	±0.8
	直角性		10	--	--	--	--	--	--

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.26	0.41	0.10	0.31	3.0%以下	2.0%以下
曲げ破壊荷重	5	8,160.7	8,260.8	8,056.1	204.75	1080N以上	4500N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.64	0.65	0.63	0.02	JIS A 1509	0.5以上


試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5
株式会社 アイコット

グラン舗石<ティーダ> FM18AS- の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 施釉 BI 類(磁器質)
品名 : グラン舗石<ティーダ>
品番 : FM18AS-
製作寸法 : タイル:600 X 200 X 18mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タ イ ル	寸 法	長さ	10	599.79	599.98	599.48	0.50	±2.8	±1.0
		幅	10	199.79	199.96	199.59	0.37	±2.4	±1.0
		厚さ	10	17.84	17.98	17.69	0.29	±1.2	±0.7
	ば ち	長さ	10	0.16	0.43	0.01	0.42	2.4以下	1.0以下
		幅	10	0.12	0.28	0.01	0.27	2.0以下	1.0以下
	反 り	面反り	10	0.79	0.95	0.65	0.30	±1.8	+1.2~-1.0
		ねじれ	10	0.17	0.39	0.03	0.36	1.4以下	1.0以下
		辺反り	10	--	--	--	--	--	--
		側反り	10	0.16	0.19	0.12	0.07	±2.0	±0.8
	直角性		10	--	--	--	--	--	--

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.26	0.41	0.10	0.31	3.0%以下	2.0%以下
曲げ破壊荷重	5	8,160.7	8,260.8	8,056.1	204.75	1080N以上	4500N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.64	0.65	0.63	0.02	JIS A 1509	0.5以上

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。